


PITTURA ALLA CALCE VERONA

Charakteristika

PITTURA ALLA CALCE VERONA je minerální nátěr na bázi vyzrálé vápenné mazaniny, s jedinečným hladkým matným efektem. Díky vysoké zásaditosti a vynikající paropropustnosti působí bakteriostaticky a zabraňuje tvorbě plísní a bakterií. Stěnám dodává příjemný hřejivý vzhled v barevných odstínech typických pro historické vápenné dekorativní malby. Je zcela bez formaldehydu.

Výrobek s certifikátem A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazette / Vyhláška Úředního věstníku Francie z 19.4.2011).



Použití

Exteriérové a interiérové stěny historických nebo prestižních staveb.

Příprava podkladu

Povrch musí být zcela suchý a vyzrálý. Nové omítky musí být vyzrálé nejméně 30 dní tak, aby dovolily kompletní vyzrání materiálu. Očistíme povrch, na který budeme materiál nanášet, odstraníme odlupující se části z povrchu. V případě rekonstrukcí musíme odstranit případné zdroje vlhkosti a stěny nechat vyschnout.

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme přímou aplikaci výrobku na vápennou omítku nebo vápenný nátěr na podkladu, který jsme předchozího dne důkladně omyli a zbavili prachu a nečistot (kartáčováním).

Pouze pokud je to nezbytně nutné, můžete použít CONSOLIDANTE CALCE pro zpevnění nesoudržného či velmi nasákavého povrchu.

V interiéru lze aplikovat výrobek na již natírané zdi, pokud je podklad soudržný a savý. Málo savé podklady je nutné přebrousit, aby byly porézní a zlepšila se přilnavost. Pokud to nestačí, vystěrkujte stěnu výrobkem RASATURA ALLA CALCE.

Aplikační metoda

Aplikace štětcem: první vrstvu naředte 20 - 25 % pitné vody, po 4 hodinách naneste druhou vrstvu ředěnou 25 - 30 % pitné vody.

Povrch je nutné chránit 48 hodin od aplikace před deštěm.

Dokončení

Pro další vymývané barevné efekty použijte výrobek VELATURA ALLA CALCE Oikos.

Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	20 – 30 % pitné vody
Vydatnost:	5 – 8 m ² /l ve dvou nátěrech , dle podkladu
Aplikační nářadí:	štětec
Penetrace:	CONSOLIDANTE CALCE Oikos

Teplota při aplikaci: +5°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80 %)
Doba schnutí - na dotek: 1,5 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí - kompletní: 24 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Čištění nářadí: vodou
Upozornění: Povrch je nutné chránit 48 hodin od aplikace před deštěm.

Technické údaje výrobku

Složení: vápenná mazanina, plniva, krycí složky na bázi oxidu titaničitého, anorganické pigmenty na bázi oxidu železa a barevných zemin
Specifická hmotnost: 1,5 kg/l +/- 3 % (bílá)
pH: 12,5 – 13,5
Skladovací teplota: +2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem.
Reakce na oheň: negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy za sucha nižší než 0,6 mm
Paropropustnost Sd: 0,043 m (max. povolený limit 2 m DIN 52 615)
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:
třída: A/a; VOC: 26 g/l (max.)
(limit fáze I od 1.1.2007: 75 g/l, limit fáze II od 1.1.2010: 30 g/l)
Klasifikace emisí: A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazzette z 19.4.2011)
Barva: bílá + odstíny dle vzorkovnice
Balení: 1 l - 4 l - 14 l
Upozornění: Vápno je přírodní produkt se specifickými vlastnostmi, estetický efekt a stabilita jsou ovlivňovány okolním prostředím a vlastnostmi podkladu.

Bezpečnostní informace

Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek dle Nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (CLP) a následných změn a dodatků nese označení nebezpečný. Další informace naleznete v bezpečnostním listu. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, zbytky, eventuálně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů, jako je písek, zemina apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití.